

硬度表

* 押し込み硬度

HTi10

HRA	ロックウェル A (ISO 3738)	92.0
HRC	ロックウェルC	78.1
Hv	ビッカース (ISO 3878)	1700

TF15

HRA	ロックウェル A (ISO 3738)	91.0
HRC	ロックウェルC	76.1
Hv	ビッカース (ISO 3878)	1600

UF20

HRA	ロックウェル A (ISO 3738)	91.5
HRC	ロックウェルC	76.9
Hv	ビッカース (ISO 3878)	1600

MF10

HRA	ロックウェル A (ISO 3738)	93.0
HRC	ロックウェルC	80.4
Hv	ビッカース (ISO 3878)	1900

MF20

HRA	ロックウェル A (ISO 3738)	92.0
HRC	ロックウェルC	78.1
Hv	ビッカース (ISO 3878)	1700