

特性値比較表

| | HTi10 | TF15 | UF20 | MF10 | MF20 |
|-----------------------------|-------|------|------|------|------|
| 硬さ(HRA) | 92.0 | 91.0 | 91.5 | 93.0 | 92.0 |
| 抗折力(GPa) | 3.2 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.4 |
| 韌性(MPa · m ^{1/2}) | 6.8 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6.3 |
| 比重 | 14.9 | 14.5 | - | 14.6 | 14.2 |
| Co量(mass%) | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 |
| 粒度(μm) | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |